

KJA.0150

BINDER POLYGRIP OPACO

Descrizione

Binder vinilico 1K opaco 30 gloss, caratterizzato da potere anticorrosivo, elevata resistenza all'esterno, ottima adesione su ferro, acciaio, lamiera zincata passivata ed alluminio.

Ideale come prodotto mano unica (fondo-finitura 1K), si applica direttamente su supporti metallici senza l'ausilio di un primer e si lascia tal quale.

Oppure può essere impiegato come un vero e proprio primer monocomponente in quanto può essere sovraverniciato con tutte le finiture 1K e 2K.

Non utilizzare né diluenti nitro né acqua ragia per la sua diluizione.

Si consiglia di effettuare sempre un test di adesione per comprovare l'efficacia del prodotto sul supporto

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

1,5

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

II (A) i (500) 500

Brillantezza (*gloss)

30-40

% Base/Convertitore

20 / 80

Pot Life 20°C

n.a

Aspetto

Tutti tranne tinte chiare

Applicazione

Spruzzo


Rapporto di Miscelazione

10-20'

20-30'

By Vol.

By Peso



Prodotto

KJA.0150

KJA.0150

4

100

Catalizzatore

n.a.

n.a.


Diluyente

RDL.P333

RDL.P333

1

25



Viscosità (sF 4 20°C)

15-16


15-16

PRETRATTAMENTO DEL SUPPORTO:

La lamiera nuda va carteggiata con carta abrasiva P220, la lamiera zincata passivata trattare con Scotch-brite rosso, l'alluminio dipende dalla sua durezza, quello tenero con Scotch-brite rosso, quello duro con carta P240. In caso di applicazione su lamierati nuovi con cataforesi è sufficiente sgrassare, trattare la vetroresina con P320. In caso di applicazione su stucchi e fondi poliestere e su vecchie verniciature, carteggiare il supporto con carte abrasive P280-P320; lavare il supporto prima e dopo la carteggiatura con sgrassante antisolitico a solvente RDL.A111 per eliminare ogni traccia di grassi, oli, siliconi, impronte digitali, colle da adesivi, distaccanti per vetroresina e polvere di carteggiatura. Per parti in plastica usare lo sgrassante antistatico all'acqua H2S.0003. Su metalli nudi usare un diluente fosfatante FK8.0053 per il lavaggio della superficie.

KJA.0150


BINDER POLYGRIP OPACO

			
		A Caduta	Ad Aspirazione
	Ugello	1,4-1,6	1,4-1,6
	Pressione (bar)	3	3
	N. Mani	2-3	2-3
	Appassimento (min) a 20°C	5-10	5-10
	Fuori polvere (min) a 20°C	10-15	10-15
	Essiccazione a 20°C (h)	1-2	1-2
	Essiccazione a 60°C (h)		
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)		
	Micron secchi per mano	20-30	20-30
	Micron secchi (min/max)	30-60	30-60
	Resa Teorica (mq/lit) X spessore	6-7X 60µm	6-7X 60µm



SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile con tutte le finiture 1K e 2K, cicli in lucido diretto a solvente o ciclo base opaca a solvente o ad acqua. Fino a 10 giorni dall'applicazione si può sovraverniciare senza carteggiare, dopo, si raccomanda una spagliettatura o leggera carteggiatura del fondo. Per cicli bagnato su bagnato è sovrapplicabile dopo circa 1 ora a 20°C.



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.