

KJA.1670

BINDER CLC PISCINE - PAVIMENTI

Descrizione

Binder 1K a base di Clorocaucciù puro, di aspetto semilucido, caratterizzato da un ottimo potere isolante crea un film impermeabile ed elastico ideale nella verniciatura di superfici esposte agli agenti atmosferici.

Ideale per la realizzazione di pavimentazioni ove richiesta resistenza all'abrasione, ad acidi e basi deboli . Finitura ideale per supporti esposti a forte umidità, immersi in acqua marina, e per piscine. La natura delle resine ne sconsiglia l'utilizzo per i bianchi puri o tinte molto chiare perchè non si otterrebbe la tonalità di tinta richiesta.

Attenzione : le strutture da verniciare devono essere perfettamente asciutte ed esenti da infiltrazioni superficiali o sotterranee: l'umidità accumulata può dar luogo a vescicature.

Non adatto per i teloni che ricoprono le piscine.

Per applicazione a rullo e pennello diluire al 15-20%. In questo caso la resa teorica indicativa è di circa 5mq/kg per mano.

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

1,1

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIA(I)(500)500

Brillantezza (*gloss)

40-50

% Base/Convertitore

20 / 80

Pot Life 20°C



N.A.

Aspetto

Tutti tranne tinte chiare


Applicazione


Rullo, pennello, spruzzo

Rapporto di Miscelazione		10-20°	20-30°	30-40 °C	By Vol.	By Peso	Vol. x Airless
	Prodotto	KJA.1670	KJA.1670	KJA.1670	3	100	3
	Catalizzatore						
	Diluente	RDL.P333	RDL.P333	RDL.P333	1	30-35	1
	Viscosità (sF 4 20°C)				23	23	23

KJA.1670

BINDER CLC PISCINE - PAVIMENTI

				
		Convenzionale		Airless
		A Caduta	Ad Aspirazione	
	Ugello	1,7-1,9	1,8-2	1750
	Pressione (bar)	3-4	4	150-160
	N. Mani	2-3	2-3	1+1/2
	Appassimento (min) a 20°C	5-10	5-10	5-10
	Fuori polvere (min) a 20°C	10	10	10
	Essiccazione a 20°C (h)	12-16	12-16	12-16
	Essiccazione a 60°C (h)	n.a.	n.a.	N.A
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)	N.A.	N.A.	N.A
	Micron secchi per mano	25-30	25-30	25-30
	Micron secchi (min/max)	50-70	50-70	
	Resa Teorica (mq/lit) X spessore	6-7X 70µm	6-7X 70µm	



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.