

P10.XXXX

TINTE PRONTE P10

Descrizione

Tinte pronte di elevata qualità, rapide nell'indurimento, resistenti all'ingiallimento, ottima resistenza agli agenti atmosferici.

PECULIARITÀ:

- Elevato contenuto di resina solida
- Facilissima applicabilità, elevata distensione e dilatazione
- Buona verticalità
- Ottimo aspetto estetico, elevata pienezza e brillantezza
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Elevata durezza e scivolosità superficiale
- Rapidità di essiccazione e facile lucidabilità

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

1,1

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

Brillantezza (*gloss)

100

Pot Life 20°C



1-2 h

Aspetto

In conformità al nome


Applicazione

Spruzzo

Rapporto di Miscelazione		10-20°	20-30°	35 - 45 °C	By Vol.	By Peso
	Prodotto	P10.XXXX	P10.XXXX	P10.XXXX		100
	Catalizzatore	FK9.5555	FK9.5554	FK9.5553	3+1	33
		FK9.7777	FK9.6666	FK9.6663	2+1	50
	Diluyente	RDL.F888	RDL.S777	RDL.L666	0,2-0,4	5-15
	Viscosità (sF 4 20°C)				20-22	20-22


P10.XXXX

TINTE PRONTE P10

				
		Convenzionale		HVLP
	Ugello	A Caduta	Ad Aspirazione	HVLP
	Pressione (bar)	1,3-1,4	1,4-1,6	1,3-1,4
	N. Mani	2-2,5	3	2
		1/2+1	1/2+1	1/2+1
	Appassimento (min) a 20°C	5-10	5-10	5-10
	Fuori polvere (min) a 20°C	10-15	10-15	10-15
	Essiccazione a 20°C (h)	18-24	18-24	18-24
	Essiccazione a 60°C (h)	30 min	30 min	30 min
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)	15' x 70 cm	15' x 70 cm	15' x 70 cm
	Micron secchi per mano	30-35	30-35	30-35
	Micron secchi (min/max)	50-70	50-70	
	Resa Teorica (mq/lt) X spessore	6-7	6-7	6-7



LUCIDATURA
Eventuale lucidatura dopo completa essiccazione



STOCCAGGIO
Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA
Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.