



U-Primer 130

Primer nero per vetri e cristalli
igroindurente a un unico stadio applicativo

1

Descrizione

U-Primer 130 è un promotore di adesione specificatamente formulato per la banda ceramica sui vetri dei veicoli ove assicura la perfetta adesione dei sigillanti della faiglia U-Seal specifici per i parabrezza. Preparare in maniera ottimale la superficie prima di applicare il prodotto.

U-Primer 130 migliora l'adesione dei collanti e dei sigillante su vetro, vetro rivestito in ceramica e su plastiche e metalli in genere.

Campi di utilizzo

U-Primer 130 migliora le proprietà adesive dei sigillanti su vetro, vetro serigrafato e diversi tipi di plastiche e metalli.

DA NON UTILIZZARSI COME PROTEZIONE AI RAGGI UV SUI VETRI TRASPARENTI.

Dati tecnici

Aspetto	Liquido
Colore	Nero
Natura chimica	Poliisocianati
Meccanismo di polimerizzazione	Umidità
Peso specifico [g/cm ³] (NPT Method 06)	ca. 0,95
Tempo di asciugatura (23°C e 50% ur)	10 (3 se applicato, come consigliato, con un feltro)
Temperatura di applicazione [°C]	da +10 a +35



DESIGN AND PRODUCTION
BY CERTIFIED QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2008



NPT S.r.l.
NEW POLYURETHANE TECHNOLOGIES
N.P.T. S.R.L. a Socio Unico
Via Guido Rossa n.2
Loc. Crespellano - 40053 Valsamoggia - BO - Italy
Tel. +39.051.969109 - FAX +39.051.969837
Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 I.v.
Registro Imprese di Bologna e C.F. 03467421206
P. IVA IT-03467421206 - R.E.A. BO-521497



Applicazione

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e senza polvere o grassi. L'applicazione di U-Primer 130 deve avvenire dopo la completa pulizia dell'area da incollare con U-Cleaner Activator. Agitare la bottiglia prima dell'applicazione (almeno 1 minuto) fino a che non scompare il rumore della pallina di metallo all'interno della stessa. Applicare il prodotto con un attrezzo di feltro, un pennello o a spruzzo. Chiudere immediatamente la bottiglia dopo l'uso, il prodotto evapora velocemente e si deteriora. Assicurarsi che U-Primer 130 sia completamente asciutto prima di procedere con la stesura dell'adesivo.

Consumo

U-Primer 130 ha un consumo di circa 150 g/m².

Misure di protezione personali

Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene.

Imballaggi

Flaconcino di Alu da 30 mL:	25 pz /scatola
Flacone di Alu da 250 mL:	12 pz/scatola

Vita e conservazione del prodotto

U-Primer 130 può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 10°C e 25°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

Informazioni generali

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT SRL si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO