

Scheda Tecnica

TU0188/00 FONDO-FINITURA ACRILICO TRASPARENTE UNIFORMANTE

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 20.11.08

DATA 04/06/12 GG/ac

Versione	5 gloss	
Settore d'impiego	Parti piane	
Mezzo d'impiego	Velatrice e pistola	
Catalisi e diluizione	A peso (kg)	
	TU0188/00	100
	TH0790/00	10÷20
	DT1150/00	10÷20
Caratteristiche tecniche		
* Residuo solido (%):	11 ± 2	
* Peso specifico (kg/lit):	0,900 ± 0,030	
* Viscosità DIN 4 a 20°C (sec.):	35 ± 5	
Caratteristiche generali		
* Pot-life a 20°C (ore):	24	
* Grammature consigliate per mano (gr/m ²):	max 100	
* Numero di mani:	max 2	
* Intervallo tra le mani:	max 2 ore	
* Essiccazione all'aria (100 gr/m ² a 20°C):	fuori polvere	5-10'
	fuori impronta	15-20'
	accatastabile	4 ore
* Essiccazione in tunnel:	consigliabile aria calda a 30-50°C per 1 ora	
* Carteggiatura (a 20°C):	consigliabile dopo 2 ore con carta abrasiva. Non utilizzare scotch-brite	
*Scadenza (mesi):	36	

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDA TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITÀ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITÀ EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITÀ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio

Sede Legale ed Amministrativa
Via del Fiffò, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

Caratteristiche generali

TU0188/00 è un fondo-finitura trasparente rapido con buona morbidezza al tatto ad effetto uniformante da utilizzarsi nella verniciatura di legni chiari (acero, betulla, frassino, fine-line, ecc.) mantenendo la tonalità naturale del legno. Per il suo effetto uniformante il prodotto non è adatto alla verniciatura di legni scuri.

AVVERTENZE

TU0188/00 deve essere catalizzato dal 10% al 20%. La catalisi al 20% conferisce al prodotto una maggiore durezza superficiale. Per la verniciatura di legni poco porosi (acero, betulla) si consiglia una diluizione superiore a quella standard.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITÀ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITÀ EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITÀ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.