

KFA.7035

UNIVERSAL PRIMER 1K RAL 7035

Descrizione

Smalto vinilico 1K opaco 30 gloss, caratterizzato da potere anticorrosivo, elevata resistenza all'esterno, ottima adesione su ferro, acciaio, lamiera zincata, alluminio e legno.

Ideale come prodotto mano unica (fondo-finitura 1K), si applica direttamente su supporti metallici senza l'ausilio di un primer e si lascia tal quale.

Oppure può essere impiegato come un vero e proprio primer monocomponente in quanto può essere sovraverniciato con tutte le finiture 1K e 2K.

Non utilizzare né diluenti nitro né acqua ragia per la sua diluizione.

Per applicazione spray diluire al 25% in peso, mentre per applicazione a pennello o a rullo diluire al 5-10% in peso.

Per applicazioni spray bagnato su bagnato portare la diluizione al 40%.

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

1,5

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

II (A) i (500) 500

Brillantezza (*gloss)

30-40

% Base/Convertitore

n.a.

Pot Life 20°C



n.a

Aspetto

Grigio RAL 7035

Applicazione

Rullo, pennello, spruzzo


Rapporto di Miscelazione		10-20°	20-30°	By Vol.	By Peso
	Prodotto	KJA.0150	KJA.0150	4	100
	Catalizzatore			n.a.	n.a.
	Diluyente	RDL.P333	RDL.P333	1	25
	Viscosità (sF 4 20°C)			15-16	15-16

PRETRATTAMENTO DEL SUPPORTO:

La lamiera nuda va carteggiata con carta abrasiva P220, la lamiera zincata passivata trattare con Scotch-brite rosso, l'alluminio dipende dalla sua durezza, quello tenero con Scotch-brite rosso, quello duro con carta P240. In caso di applicazione su lamierati nuovi con cataforesi è sufficiente sgrassare, trattare la vetroresina con P320. In caso di applicazione su stucchi e fondi poliestere e su vecchie verniciature, carteggiare il supporto con carte abrasive P280-P320; lavare il supporto prima e dopo la carteggiatura con sgrassante antisolitico a solvente RDL.A111 per eliminare ogni traccia di grassi, oli, siliconi, impronte digitali, colle da adesivi, distaccanti per vetroresina e polvere di carteggiatura. Per parti in plastica usare lo sgrassante antistatico all'acqua H2S.0003. Su metalli nudi usare un diluente fosfatante FK8.0053 per il lavaggio della superficie.

KFA.7035


UNIVERSAL PRIMER 1K RAL 7035

			
		A Caduta	Convenzionale Ad Aspirazione
	Ugello	1,4-1,6	1,4-1,6
	Pressione (bar)	3	3
	N. Mani	2-3	2-3
	Appassimento (min) a 20°C	5-10	5-10
	Fuori polvere (min) a 20°C	10-15	10-15
	Essiccazione a 20°C (h)	1-2	1-2
	Essiccazione a 60°C (h)		
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)		
	Micron secchi per mano	20-30	20-30
	Micron secchi (min/max)	30-60	30-60
	Resa Teorica (mq/lit) X spessore	6-7X 60µm	6-7X 60µm



SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile con tutte le finiture 1K e 2K, cicli in lucido diretto a solvente o ciclo base opaca a solvente o ad acqua. Fino a 10 giorni dall'applicazione si può sovraverniciare senza carteggiare, dopo, si raccomanda una spagliettatura o leggera carteggiatura del fondo. Per cicli bagnato su bagnato è sovrapplicabile dopo circa 1 ora a 20°C.



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.