

KFS.3105**POLIPLAST BLACK****Descrizione**

Stucco bicomponente a base di cariche minerali inerti, microsfeere organiche e additivi dispersi in resine poliesteri insature, componenti atti ad assicurare l'adesione su plastiche dure.

Idoneo per riempire o livellare imperfezioni su componenti in plastiche dure quali resina rinforzata con fibra di vetro (UP GF), polycarbonati, polipropilene, ABS, XENOY, POCAN e altre plastiche dure. Non si consiglia l'uso del prodotto su parti ottenute con miscele di vari tipi di plastiche di natura sconosciuta. Non può essere applicato su wash-primer e su fondi o ancoranti monocomponenti a base di resine sintetiche. In caso di applicazioni su vecchie verniciature, assicurarsi che le stesse siano completamente essiccate e che non siano di natura acrilica termoplastica.

Dotato di alto potere riempitivo, notevole aggrappaggio ed elevata elasticità. Grazie alla lavorazione sottovuoto lascia una superficie finale liscia, priva di micro fori, e molto tenera da carteggiare, caratteristica che mantiene anche dopo parecchio tempo dall'applicazione.

POLIPLAST BLACK è un ottimo supporto per fondi epossidici, fondi d'aggrappaggio e vernici goffrate per paraurti. Se finemente carteggiato può essere sovra verniciato direttamente.

COLORE: nero

PESO SPECIFICO Kg/Lt: 1,72

POT- LIFE 20°C: 7 min.


VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir.2004/42/CE: IIB (b) (250) 18

Carteggiare a secco con P180-P280


APPLICAZIONE: a spatola

N.B. Impastare accuratamente ed applicare facendo aderire bene lo stucco al supporto esercitando una leggera pressione sulla spatola. Per un ottimo risultato finale, prima della verniciatura, consigliamo di applicare sopra lo stucco un fondo isolante: KFL.6666/7777/8888 o KFL.3010/3070.

ESSICCAZIONE A 23°C: 8' fuori polvere / 35' pronto da carteggiare / 24h secco totale / con IR onde corte pronto da carteggiare 8'.

**RAPPORTO DI CATALISI:**

Polimerizza a mezzo di perossido di benzoile in pasta, in rapporto 1-3% in funzione della temperatura ambiente (sotto i 20°C occorre il 3% di catalizzatore, tra 20 e 25 °C il 2%, sopra i 25°C 1%).

**STOCCAGGIO**

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore

**NORME DI IGIENE E SICUREZZA**

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.