

KJA.2650

BINDER R.E. PLUS

Descrizione

Binder sintetico 1K a rapida essiccazione. Extra lucido, di elevata qualità, rapido nell'indurimento e resistente all'esterno e all'ingiallimento.

Consigliato come finitura brillante nella verniciatura industriale di macchine utensili, carrelli elevatori, piccole macchine agricole, strutture metalliche e manufatti in genere. Si può utilizzare anche tal quale come trasparente protettivo nitro sintetico lucido.

La natura delle resine può influire, per le tinte bianco puro o tinte molto chiare, su una leggera variazione di tonalità.

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

1,0-1,1

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIA i (500) 500

Brillantezza (*gloss)

95

% Base/Convertitore

20 / 80


Pot Life 20°C

n.a.

Aspetto

Applicazione

Spruzzo


Rapporto di Miscelazione		10-20°	20-30°	30-40 °C	By Vol.	By Peso	Vol. x Airless
	Prodotto	KJA.2650	KJA.2650	KJA.2650	5	100	6
	Catalizzatore	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Diluente	RDL.0004	RDL.P333	RDL.P333	1	20	1
	Viscosità (sF 4 20°C)				16-17	16-17	21-25


SUPPORTI CONSIGLIATI:

Si raccomanda di applicare il prodotto su un antiruggine o un fondo / primer IVAT.

KJA.2650

BINDER R.E. PLUS

		 			
		Convenzionale		HVLP	Airless
	Ugello	A Caduta	Ad Aspirazione	HVLP	
	Pressione (bar)	1,4-1,6	1,6-1,8	1,4-1,6	1140/1340
	N. Mani	3-4	4	0,7	48-144
		2-3	2-3	2	1+1/2
	Appassimento (min) a 20°C	10-15	10-15	10-15	10-15
	Fuori polvere (min) a 20°C	10	10	10	10
	Essiccazione a 20°C (h)	18-24	18-24	18-24	18-24
	Essiccazione a 60°C (h)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)	20'X40	20'X40	20'X40	20'X40
	Micron secchi per mano	20-25	20-25	20-25	35-40
	Micron secchi (min/max)	50-70	50-70		
	Resa Teorica (mq/lit) X spessore	7-8X 70µm	7-8X 70µm	7-8X 70µm	



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.