

KJL.1406

BINDER 2K PUR OPACO

Descrizione

Binder Poliuretanico Opaco, rapido nell'indurimento, resistente all'esterno e ai raggi UV, ottime proprietà di resistenza chimico- fisiche.

Si può utilizzare anche come trasparente opaco industriale (catalisi al 40% con serie FP).

Si può catalizzare al 50% con i catalizzatori FK9.0004, FK9.0005, FK9.0006 e FK9.0007.

Particolarmente indicato come finitura opaca di veicoli industriali e macchine agricole o per la verniciatura di utensili, arredi e serramenti metallici, prefabbricati e manufatti in genere.

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

1,0-1,1

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIA(j)(500)500

Brillantezza (*gloss)

5-10


% Base/Convertitore


20 / 80

Aspetto

Applicazione

Spruzzo

Rapporto di Miscelazione		Catalizzatore					Diluyente				
		10-20°C	20-30°C	30-40°C	By Vol.	By Peso	10-20°C	20-30°C	30-40°C	By Vol.	By Peso
											
Serie FP	FK9.7777	FK9.6666	FK9.6663	3+1	33%		RDL.F888	RDL.S777	RDL.L666	0,3-0,5	10-15%



Viscosità di applicazione coppa Ford n°4 (sec. a 20°C)

NOTA BENE:

Si raccomanda di fare sempre un lamierino per la verifica che il grado di opacizzazione raggiunto sia uguale a quello desiderato, data la molteplicità di fattori che lo influenzano, come spessore del rivestimento, numero di mani, velocità e modalità di essiccazione (aria o forno).

Si raccomanda di agitare bene il prodotto prima dell'uso.

KJL.1406

BINDER 2K PUR OPACO

Applicazione



Convenzionale

A Caduta

Ad Aspirazione

HVLP



Ugello

Pressione (bar)

N. Mani

1,3-1,4

1,4-1,6

1,3-1,4

3-4

4

0,7

2-3

2-3

2

μm



Micron secchi per mano

Micron secchi (min/max)

Resa Teorica (mq/lt) X spessore

25-35

25-35

25-35

50-70

50-70


50-70

7-8X 70μm

7-8X 70μm

7-8X 70μm

Dettagli Essiccazione: Catalizzatore



Appassimento (min) a 20°C

Fuori polvere (min) a 20°C

5-7

6-8

7-10

15

18

20



Essiccazione a 20°C (h)

Essiccazione a 60°C (h)

Essiccazione a IR Corte (min x cm)

20

22

24

50

55

60

25'X60

25'X60


25'X60

Pot Life 20°C (min)

60

75

90



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.