

## KKL.0000

## CLEAR MATT

### Descrizione

Trasparente acrilico 2K opaco ideale in carrozzeria per ottenere delle ottime finiture opache, resistenti al graffio e agli agenti atmosferici.  
Di facile applicazione, per ottenere il miglior aspetto finale è necessario applicare due mani, aspettando l'appassimento tra le mani.  
In combinazione con i trasparenti lucidi IVAT permette di riprodurre tutte le gradazioni di opacità/brillantezza delle finiture auto.  
Si raccomanda di fare sempre un lamierino per la verifica che il grado di opacizzazione raggiunto sia uguale a quello desiderato, data la molteplicità di fattori che lo influenzano, come spessore del rivestimento, numero di mani, velocità e modalità di essiccazione (aria o forno).

N.B.: si raccomanda di agitare bene il prodotto prima dell'uso.

### Proprietà

**Peso Specifico Kg/Lt**

1

**VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE**

IIB(e)(840)700

**Brillantezza (\*gloss)**

15-20

**Pot Life 20°C**



2 h

**Aspetto**

Trasparente opaco

**Applicazione**

Spruzzo



| Rapporto di Miscelazione                                                           |                       | 10-20°   | 20-30°   | 30-35°C  | By Vol. | By Peso |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|  | Prodotto              | KKL.0000 | KKL.0000 | KKL.0000 |         | 100     |
|                                                                                    | Catalizzatore         | FK9.6666 | FK9.6666 | FK9.6663 | 2+1     | 50      |
|                                                                                    |                       | FK9.5554 | FK9.5554 | FK9.5553 |         | 40      |
|                                                                                    | Diluyente             | RDL.L666 | RDL.L666 | RDL.0260 | 1       | 10-20   |
|  | Viscosità (sF 4 20°C) |          |          |          | 18-19   | 18-19   |


### NOTA BENE:

E' da tener presente che nei primi giorni successivi alla verniciatura, il supporto non va esposto a condizioni particolarmente severe. Fintanto che il film non ha raggiunto la completa reticolazione sono da evitare lavaggi, nonché forti condensazioni di umidità, come rugiada, brina e contatti con aggressivi (smog, detergenti, sale sparso sulle strade).

## KKL.0000

## CLEAR MATT

|                                                                                   |                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                    | Convenzionale                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                    | A Caduta                                                                          | Ad Aspirazione                                                                      | HVLP                                                                                |
|   | Ugello                             | 1,3-1,4                                                                           | 1,4-1,6                                                                             | 1,3-1,4                                                                             |
|                                                                                   | Pressione (bar)                    | 2-2,5                                                                             | 2,5-3                                                                               | 2-2,5                                                                               |
|                                                                                   | N. Mani                            | 2                                                                                 | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
|   | Appassimento (min) a 20°C          | 15-20 min                                                                         | 15-20 min                                                                           | 15-20 min                                                                           |
|                                                                                   | Fuori polvere (min) a 20°C         | 20                                                                                | 20                                                                                  | 15                                                                                  |
|   | Essiccazione a 20°C (h)            | 20-24                                                                             | 20-24                                                                               | 20-24                                                                               |
|                                                                                   | Essiccazione a 60°C (h)            | 45 min                                                                            | 45 min                                                                              | 45 min                                                                              |
|                                                                                   | Essiccazione a IR Corte (min x cm) | 15'x70cm                                                                          | 15'x70cm                                                                            | 15'x70cm                                                                            |
|  | Micron secchi per mano             | 25-30                                                                             | 25-30                                                                               | 25-30                                                                               |
|                                                                                   | Micron secchi (min/max)            | 50-60                                                                             | 50-60                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | Resa Teorica (mq/lt) X spessore    | 5-6 X 60µm                                                                        | 5-6 X 60µm                                                                          | 5-6 X 60µm                                                                          |



### STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



### NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.