

KKL.2000

EXPRESS CLEAR

Descrizione

Trasparente acrilico 2K formulato con resine acriliche speciali che rendono il prodotto molto rapido nell'indurimento per cicli di asciugatura ad aria, caratterizzato da un'ottima brillantezza, distensione, resistenza alla luce e agli agenti atmosferici.

Ideale per lo Spot-repair di piccole superfici, da impiegare come finitura in cicli di verniciatura in doppio strato con tutte le basi opache ad acqua e solvente.

Per verniciatura di superfici ampie si raccomanda di usare catalizzatori e diluenti lenti e lavorare a mani consecutive senza appassimento tra le mani.

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

1

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIB(d)(420)420

Brillantezza (*gloss)

100


Aspetto

Trasparente

Applicazione

Spruzzo

Rapporto di Miscelazione		Catalizzatore					Diluyente				
		10-20°C	20-30°C	30-40°C	By Vol.	By Peso	10-20°C	20-30°C	30-40°C	By Vol.	By Peso
Serie HH		FK9.5555	FK9.5554		3+1	33%	RDL.F888	RDL.S777		0,3-0,5	10-15%





Viscosità di applicazione coppa Ford n°4 (sec. a 20°C) 16-18

NOTA BENE:

E' da tener presente che nei primi giorni successivi alla verniciatura, il supporto non va esposto a condizioni particolarmente severe. Fintanto che il film non ha raggiunto la completa reticolazione sono da evitare lavaggi, nonché forti condensazioni di umidità, come rugiada, brina e contatti con aggressivi (smog, detergenti, sale sparso sulle strade).

KKL.2000


EXPRESS CLEAR

Applicazione				
		Convenzionale		
		A Caduta	Ad Aspirazione	HVLP
	Ugello	1,3-1,4	1,4-1,6	1,3-1,4
	Pressione (bar)	2-2,5	2-2,5	1,8-2
	N. Mani	1+1	1+1	1+1
	Micron secchi per mano	25-30	25-30	25-30
	Micron secchi (min/max)	50-60	50-60	50-60
	Resa Teorica (mq/lt) X spessore	6-7 X 60µm	6-7 X 60µm	6-7 X 60µm
Dettagli Essiccazione: Catalizzatore		Rapido	Standard	Lento
	Appassimento (min) a 20°C	2-3	3-4	n.a.
	Fuori polvere (min) a 20°C	5-7	7-10	n.a.
	Essiccazione a 20°C (h)	1,5	2	n.a.
	Essiccazione a 60°C (h)	10'	10'	n.a.
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)	n.a.	n.a.	n.a.
Pot Life 20°C (min)		45	60	



LUCIDATURA

Dopo 2 ore all'aria, (oppure dopo 10 minuti di essiccazione a forno a 60°C aspettare che la vettura ritorni a temperatura ambiente), procedere con la rimozione di eventuali sporchini e lucidare con paste abrasive e polish. Per spessori più elevati il tempo di essiccazione in profondità può aumentare.



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.