

Scheda Tecnica

XA0469/00**SIGILLANTE TRASPARENTE PER TESTE APPLICABILE A PENNELLO**

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 19/09/11

DATA 02/20/13 FM/am

Settore d'impiego

Infissi, serramenti e manufatti in legno esposti all'esterno

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso

Caratteristiche tecniche

- * Residuo solido (%): 40 ± 1
- * Peso specifico (kg/l): 1,030 ± 0,030

Caratteristiche generali

- * Essiccazione all'aria (200 micron a 20°C):

maneggiabile	1 ora
essiccazione	2 ore
carteggiabile	2 ore
sovraverniciabile	2 ore
- * Gramature consigliate per mano (micron umidi): da 100 a 200
- * Numero di mani: max una
- * Consumo: circa 5 g per testa

XA0469/00 è un sigillante monocomponente all'acqua trasparente appositamente studiato per proteggere il legno di testa su finestre e porte per esterno contro l'assorbimento dell'umidità. Nella verniciatura di serramenti per esterno, particolare cura deve essere posta al trattamento delle parti dove il legno si presenta di testa. Infatti, essendo estremamente sgranato, risulta molto più assorbente nei confronti della vernice con conseguente riduzione dello spessore del film applicato. Questo comporta una minore protezione soprattutto nei confronti dell'acqua (umidità, nebbia, pioggia, ecc...). L'assorbimento di acqua comporta variazioni dimensionali del legno, che provocano nella zona delle teste tensioni sul film di vernice, che potrà fessurarsi e quindi distaccarsi dal supporto. Questo aspetto si ripercuote pesantemente sulle prestazioni di durata del serramento Sayerlack ha messo a punto XA0469/00, prodotto specifico formulato con resine dotate di elevata elasticità, penetrazione e idrorepellenza, al fine di allungare la vita del serramento. XA0469/00 si applica sul legno di testa delle giunzioni tra montante e traverso dopo l'essiccazione dell'impregnante. Occorre deporlo in leggero eccesso, quindi pennellare per distribuire il prodotto. Entro le due ore può essere sovraverniciato, senza bisogno di carteggiatura. Oltre le due ore dall'applicazione deve essere carteggiato.

Può inoltre essere applicato sulle teste del maschio delle singole doghe negli scuri, prima del montaggio in falegnameria, al fine di ridurre notevolmente il rigonfiamento all'esterno in occasione di persistenti periodi di forte umidità ambientale. E' consigliato l'uso di questo prodotto in combinazione con i sigillanti per le fughe a V, XA0481/00 o XAV2216/NN. Per l'utilizzo di questi prodotti consultare i bollettini tecnici specifici.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio

Sede Legale ed Amministrativa
Via del Fiffò, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

Avvertenze

- Non conservare il prodotto in locali con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.