

KFS.2104**UNI-FILL GOLD YELLOW****Descrizione**

Stucco poliestere a spatola universale, ideato per riempire o livellare imperfezioni su supporti di varia natura prima di applicare fondi di preparazione per lo strato di finitura. Stucco molto versatile sia per interventi di piccola entità, sia per riparazioni su grandi superfici e dove sia richiesto un alto potere riempitivo.

Questo stucco è caratterizzato da una buona flessibilità e adesione su lamiera zincata, acciaio, alluminio, leghe leggere e vetroresina.

L'eccellente carteggio e la facilità di applicazione ne fanno un buon prodotto di base per effettuare riparazioni, riempimenti e rasate su ogni tipo di supporto, sia nei lavori di carrozzeria che nell'industria.

È possibile l'applicazione su tutti i tipi di primer antiruggine, fondi isolanti e riempitivi bicomponenti, ad eccezione dei wash-primer e dei fondi o ancoranti monocomponenti a base di resine sintetiche. In caso di applicazione su vecchie verniciature, assicurarsi che le stesse siano completamente essiccate e che non siano di natura acrilica termoplastica. E' caratterizzato da un'ottima spatolabilità e carteggiatura, buon potere riempitivo e da una rapida essiccazione; grazie alla lavorazione sottovuoto, lascia una superficie finale liscia, priva di microfori, la carteggiatura risulta rapida e agevole, la carta non si sporca e la polvere non si impacca.

COLORE: giallo

PESO SPECIFICO Kg/Lt: 1,75

POT- LIFE 20°C: 5-6 min.


VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir.2004/42/CE: IIB (b) (250) 89

Carteggiare a secco con P120-P150-P240


APPLICAZIONE: applicare a spatola.

N.B. Impastare accuratamente ed applicare facendo aderire bene lo stucco al supporto esercitando una leggera pressione sulla spatola. Per un ottimo risultato finale, prima della verniciatura, consigliamo di applicare sopra lo stucco un fondo isolante: KFL.6666/7777/8888 o KFL.3010/3070.

ESSICCAZIONE A 23°C: 6' fuori polvere / 25' pronto da carteggiare / con IR onde corte pronto da carteggiare 6'.

**RAPPORTO DI CATALISI:**

Polimerizza a mezzo di perossido di benzoile in pasta, in rapporto 1-3% in funzione della temperatura ambiente (sotto i 20°C occorre il 3% di catalizzatore, tra 20 e 25 °C il 2%, sopra i 25°C 1%).

**STOCCAGGIO**

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore

**NORME DI IGIENE E SICUREZZA**

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.