

TPN.7070

SMALTO NITRO NERO LUCIDO

Descrizione

Smalto nitrosintetico le cui caratteristiche sono la rapidità di essiccazione, una ottima brillantezza, elasticità, resistenza alla luce.

Consigliato come finitura brillante nella verniciatura industriale di macchine utensili, carrelli elevatori, piccole macchine agricole, strutture metalliche e manufatti in genere. Si può utilizzare anche tal quale come trasparente protettivo nitro sintetico lucido.

La natura delle resine può influire, per le tinte bianco puro o tinte molto chiare, su una leggera variazione di tonalità.

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

0,95

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIB(e)(840)720

Brillantezza (*gloss)

80

Pot Life 20°C



N.A.

Aspetto

Nero


Applicazione


Spruzzo

Rapporto di Miscelazione		10-20°	20-30°	30-35 °C	By Vol.	By Peso	Vol. x Airless
	Prodotto	TPN.7070	TPN.7070	TPN.7070	1	100	1
	Catalizzatore						
	Diluente	RDL.0004	RDL.0004	RDL.0004	0,7	70	0,5
	Viscosità (sF 4 20°C)				19	19	30

TPN.7070

SMALTO NITRO NERO LUCIDO

					
		Convenzionale		HVLP	Airless
	Ugello	A Caduta	Ad Aspirazione	HVLP	Airless
	Pressione (bar)	1,3-1,4	1,4-1,6	1,3-1,4	1140/1350
	N. Mani	3-4	4	0,7	48-144
	N. Mani	2-3	2-3	2-3	1+1
	Appassimento (min) a 20°C	5	5	5	10
	Fuori polvere (min) a 20°C	5	5	5	10
	Essiccazione a 20°C (h)	8-10	8-10	8-10	8-10
	Essiccazione a 60°C (h)	20'	20'	20'	20'
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)				
	Micron secchi per mano	20-25	20-25	20-25	30-35
	Micron secchi (min/max)	50-60	50-60		
	Resa Teorica (mq/lit) X spessore	8-9X 60µm	8-9X 60µm	8-9X 60µm	



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.