

KFB.2400

VHS BODY NERO/BLACK

Descrizione

Vernice protettiva alto solido a base di gomme sintetiche, resine e cariche minerali inerti disperse in solventi, dal caratteristico effetto bucciato.

Specifico per sottoscocca, come protettivo delle parti degli autoveicoli particolarmente soggette all'abrasione. Come antipietra sui fascioni anteriori, laterali e posteriori delle autovetture. Con funzione insonorizzante nel vano motore d'automezzi, imbarcazioni e macchinari in genere, nonché come impermeabilizzante nei vani portabagagli delle autovetture.

Può essere sovravernicato con finiture 1K e 2K dopo 30-35 minuti dall'applicazione.

PESO SPECIFICO: 1,3-1,4 kg/L

APPLICAZIONE


Applicare 2-3 mani con l'apposita pistola per tappi, con pressione di 2,5-4,5 bar. Lasciare appassire 4-5 minuti tra una mano e l'altra.

APPASSIMENTO a 20 °C: 10 minuti

FUORI POLVERE a 20 °C: 15 minuti

ESSICCAZIONE a 20 °C: 12-14 ore

MICRON SECCHI PER MANO: 300-600



RAPPORTO DI IMPIEGO.
Il prodotto è pronto all'uso.



STOCCAGGIO
Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA
Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie. * La resa indicata si intende per superfici omogenee e continue, è solo orientativa ed influenzata da parecchi fattori; controllare sempre con congrua prova pratica.