

Technical data sheet

► GEOVIT WAX

4830-WX04

impregnante ceroso inodore all'acqua

Colori

NOCE

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Geovit WAX 4830/WX è un impregnante all'acqua inodore per legno, penetra in profondità, dona al legno un effetto ceroso idrorepellente.

Le speciali emulsioni utilizzate, ne permettono l'applicazione anche su legni già trattati.

Geovit WAX 4830/WX è pronto all'uso, è ideale per la verniciatura di manufatti in legno interni e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, gazebo, fioriere, travature a vista e staccionate).



pennello




ruolo



uso interno /
esterno



diluizione
acqua



conservabilità
24mesi



6.9311 mq/kg



essiccazione
48h



Preparazione del prodotto

Diluizione

Geovit WAX 4830/WX viene fornito pronto all'uso, ove necessario diluire con 5-10% di acqua.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche

	tal quale	catalizzato	tolleranza	U.M.	metodo	edizione
Peso specifico (20°C)	1,020		± 0,025	Kg/l	ME014	9
Viscosità DIN4 (20°C)	16		± 2	Sec	ME016	6
Secco a peso	20,58		± 1	kg/kg	ME015	7
Secco a volume/peso	20,99		± 1	l/kg	ME015	7
Secco a volume/volume	6,35		± 1	l/l	ME015	7
Punto infiammabilità	>60			°C	ME012	2

Resa teorica

spessore secco	valori	U.M.
Per mano	10 - 12	m ² /l

Metodo Alcea: ME082(Edizione: 2)

Essiccamento

	tempi
Secco al tatto	60-120 minuti
Secco in profondità	48 ore

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Film Secco

Caratteristiche del film secco

Film trasparente

Metodo Alcea: ME043(Edizione: 12)

Tipo e preparazione del supporto

LEGNO NUOVO: applicare da 1 a 3 mani di **Geovit WAX 4830/WX** in funzione del grado di protezione richiesto ad intervalli di 4 ore. Ove necessario diluire **Geovit GEL 4830/WX** con 5 - 10% di acqua e applicare.

LEGNO VERNICIATO: prima dell'applicazione dei **Geovit WAX 4830/WX** asportare completamente la vernice mediante sverniciatura o carteggiare con carta abrasiva grana 80 - 120, eliminare la polvere, quindi procedere come su legno nuovo.

Non verniciare a temperature inferiori di 10°C. Conservare a temperature superiori di 5°C.

Modalita' di applicazione

Applicazione: pennello, rullo.

Mescolare prima dell'uso.

Applicare da 1 a 3 mani di **Geovit WAX 4830/WX** in funzione del grado di protezione richiesto ad intervalli di 4 ore.

Pulizia attrezzi: lavare con acqua subito dopo l'uso.

Trattamenti successivi

Per garantire un'azione protettiva che duri nel tempo, è fondamentale che lo strato di vernice rimanga integro, pertanto è opportuno eseguire periodicamente degli interventi di manutenzione con **Geowood TOP**.

CONSERVABILITA' E STOCCAGGIO

Attenzione, il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal gelo, a temperature comprese tra i +5°C e +35°C.

Il prodotto tenuto nelle condizioni sopra menzionate ha una stabilità di 18 mesi dalla data di produzione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Agitare sempre bene i prodotti prima dell'uso

Dopo l'uso si consiglia di richiudere sempre accuratamente la confezione.

In caso di travasi, usare unicamente contenitori di materiale idoneo, come polietilene e acciaio inox

Per ottenere i migliori risultati estetici, preparare il supporto facendo attenzione alla carteggiatura.

Per raggiungere una migliore durata all'esterno, utilizzare impregnanti e finiture mordenzati.

Cicli di verniciatura incolori non offrono resistenze ottimali

Per la personalizzazione di colore utilizzare le paste del sistema Geomix

I manufatti trattati con solo impregnante **Geovit WAX 4830/WX** colore hanno una durata limitata all'esterno, pertanto è sempre consigliabile una sovraverniciatura con finitura **Geowood TOP** colore

A fine lavorazione, lavare accuratamente con acqua gli strumenti utilizzati.

Il risultato finale del ciclo di verniciatura compete esclusivamente all'utilizzatore, il quale dovrà assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità.

La nostra Azienda, non potendo assicurare il controllo del processo di verniciatura realizzato dall'utilizzatore, non può quindi farsi carico di alcuna responsabilità relativa al risultato finale realizzato attraverso l'uso dei suoi prodotti.

La nostra Azienda garantisce invece la costanza delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto indicate nella presente Scheda Tecnica.

*I dati relativi alle caratteristiche chimico fisiche del prodotto sono rilevati a 20°C/68°F e a 70% U.R.

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

NOTE

Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come ottimi indici di orientamento. I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si può assumere garanzia per ogni singolo caso. La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni.