

Technical data sheet

► SCUDOFERRUM

6539-0000

SMALTO MICACEO GRANA FINE

Colori

GRIGIO FERRO

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Pittura antiruggine per esterno. a base di resine alchidiche modificate ed ossido di ferro micaceo dotato di buona applicabilità e resistenza alla corrosione. E' particolarmente indicato per la verniciatura di ponti, cancellate, grate e lampioni dove si richiede una finitura tipo ferro battuto.




air-spray



pennello




rullo



immersione


 uso interno /
esterno

 diluizione
solvente

 conservabilità
24mesi


11.7233 mq/kg


 essiccazione
12h

Preparazione del prodotto

Diluizione

- 5 - 10% con diluente sintetico 9037/ per applicazioni a pennello
- 15 - 20% con diluente sintetico 9037/per applicazioni a spruzzo
- 10 - 15% con diluente sintetico 9037/ per applicazioni ad immersione

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche

	tal quale	catalizzato	tolleranza	U.M.	metodo	edizione
Peso specifico	1,453		± 0,15	kg/l	ME014	9
Viscosità Ford 8/20°C	15 - 20			secondi	ME016	6
Secco a peso	73 - 74%			kg/kg	ME015	7
Secco in volume	34 - 35%			l/kg	ME015	7
Secco a volume	50 - 51%			l/l	ME015	7
Brillantezza 60°	4		± 1	GU	ME060	2

Resa teorica

spessore secco	valori	U.M.
60	5 - 6	m ² /kg
80	4 - 4,5	m ² /kg

Metodo Alcea: ME082(Edizione: 2)

Essiccamento

	tempi
Fuori polvere	40 minuti
Secco al tatto	12 ore
Secco in profondità	18 ore

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Tipo e preparazione del supporto

Lamiera ben sgrassata esente da ruggine. Per una migliore resistenza alla corrosione si consiglia una mano di antiruggine al fosfato di zinco 6586/ o simili.

Modalita' di applicazione

- Spruzzo: pistola a tazza
- Pennello
- Rullo
- Immersione tenendo il prodotto costantemente in agitazione
-

Spessore consigliato: 80 µm secchi ottenibili con 2 o 3 mani

Trattamenti successivi

Riverniciatura possibile dopo 18 ore.

Conservabilità e stoccaggio

Attenzione, il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti di calore, a temperature comprese tra + 5°C e max. + 35°C.
Il prodotto tenuto nelle condizioni sopra menzionate ha una stabilità di 24mesi dalla data di produzione.

Note

* I valori indicati con l'asterisco, trattandosi di un sistema tintometrico, hanno carattere indicativo e riferibili all'esatta realizzazione delle nostre formulazioni. Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come ottimi indici di orientamento. I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si può assumere garanzia per ogni singolo caso. La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni.