

Scheda Tecnica

DX1131/00 ACETONE PURO

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 090997

DATA16-10-00 GG/mn

Caratteristiche tecniche

* Peso specifico (kg/lt):	0,790 ± 0,030												
* Punto di infiammabilità:	-17°C												
* Rapidità di essiccazione (valore max=100; min=0):	95												
* Idoneità per diluire:	<table><tr><td>vernici poliuretaniche</td><td>no</td></tr><tr><td>vernici alla nitrocellulosa</td><td>no</td></tr><tr><td>vernici poliesteri</td><td>si</td></tr><tr><td>vernici a catalizzatore acido</td><td>no</td></tr><tr><td>vernici sintetiche</td><td>no</td></tr><tr><td>coloranti a solvente</td><td>sì per XM8000/XX, XM7100/XX, XC1900/XX, XP1950/XX e XP1970/13</td></tr></table>	vernici poliuretaniche	no	vernici alla nitrocellulosa	no	vernici poliesteri	si	vernici a catalizzatore acido	no	vernici sintetiche	no	coloranti a solvente	sì per XM8000/XX, XM7100/XX, XC1900/XX, XP1950/XX e XP1970/13
vernici poliuretaniche	no												
vernici alla nitrocellulosa	no												
vernici poliesteri	si												
vernici a catalizzatore acido	no												
vernici sintetiche	no												
coloranti a solvente	sì per XM8000/XX, XM7100/XX, XC1900/XX, XP1950/XX e XP1970/13												
* Allungamento del pot-life (valore max=100; min=0):	50												
* Resistività (Mohm x cm a 20°C):	8												

Il prodotto, se correttamente stoccato, non è soggetto a scadenza.

Caratteristiche generali

Il DX1131/00 è acetone purissimo praticamente esente da acqua e da altre impurezze. E' il più rapido di essiccazione di tutta la nostra gamma, qualità che lo rende molto indicato per la diluizione dei coloranti tipo XM8000/XX, XC1900/XX, XM7100/XX, XP1950/XX e XP1970/13 da applicarsi a spruzzo quando si desidera che l'essiccazione degli stessi avvenga in pochi secondi. E' adatto anche per diluire le vernici poliesteri da applicare con pistola, in quanto abbassa la viscosità e non rimane inglobato nel film. Per gli altri tipi di vernice (nitro, poliuretanici, ecc.) il DX1131/00 è un diluente troppo rapido e come tale provocherebbe cattiva dilatazione, sbiancamenti nelle giornate umide e puntature.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDA TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITÀ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITÀ EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITÀ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.