

COATING 766

DEFINIZIONE

Protettivo monocomponente a base di gomme sintetiche, esente da bitume, formulato per la protezione anticorrosiva/antiabrasiva e l'insonorizzazione di elementi di carrozzeria. Sovraverniciabile.

Rapida essiccazione.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: gomme sintetiche in soluzione
- Densità: $1,44 \text{ g/cm}^3 \pm 0,03$
- Colore: nero
- Residuo secco: $73 \% \pm 2$
- Resa: $2-2.5 \text{ m}^2/\text{kg}$
- Resistenza alla temperatura: da -30°C a $+80^\circ\text{C}$.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente pulite e asciutte. Pulire la superficie con un diluente nitro.

Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso, non richiede diluizione.

Agitare il prodotto prima dell'uso.

Applicare con pistola per Underbody, alla pressione di 3-5 atm. L'aspetto liscio o rugoso della buccia è ottenuto in funzione della pressione utilizzata.

Applicabile a temperature comprese tra $+5^\circ\text{C}$ a $+35^\circ\text{C}$.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

- Fuori polvere (20°C): 5 minuti
- Essiccazione completa (20°C): 20-30 minuti a seconda dello spessore

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile dopo essiccazione e carteggiatura con basi all'acqua, dopo breve appassimento con basi a solvente.

Data la varietà di cicli di verniciatura e condizioni applicative, si raccomanda di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del sistema verniciante scelto con il prodotto applicato. Ogni ciclo deve essere valutato preventivamente, in quanto le variabili possono influire significativamente sul risultato finale.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it



COATING 767

DEFINIZIONE

Protettivo monocomponente a base di gomme sintetiche, esente da bitume, formulato per la protezione anticorrosiva/antiabrasiva e l'insonorizzazione di elementi di carrozzeria. Sovraverniciabile. Rapida essiccazione.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: gomme sintetiche in soluzione
- Densità: $1,44 \text{ g/cm}^3 \pm 0,03$
- Colore: nero, bianco, grigio
- Residuo secco: $73 \% \pm 2$
- Resa teorica: $2.2.5 \text{ m}^2/\text{Kg}$
- Resistenza alla temperatura: $-30^\circ\text{C}/+80^\circ\text{C}$.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente pulite e asciutte. Pulire la superficie con un diluente nitro. Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso, non richiede diluizione.

Agitare il prodotto prima dell'uso.

Applicare con pistola per Underbody, alla pressione di 3-5 atm. L'aspetto liscio o rugoso della buccia è ottenuto in funzione della pressione utilizzata.

Applicabile a temperature comprese tra $+5^\circ\text{C}$ a $+35^\circ\text{C}$.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

- Fuori polvere (20°C): 5 minuti
- Essiccazione completa (20°C): 20-30 minuti a seconda dello spessore

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile dopo essiccazione e carteggiatura con basi all'acqua, dopo breve appassimento con basi a solvente.

Data la varietà di cicli di verniciatura e condizioni applicative, si raccomanda di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del sistema verniciante scelto con il prodotto applicato. Ogni ciclo deve essere valutato preventivamente, in quanto le variabili possono influire significativamente sul risultato finale.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci