

SOTTOSCOCCA ANTIROMBO **NON BITUMINOSO**

PRODOTTO

Protettivo sottoscocca antirombo.

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO

Protettivo sottoscocca tixotropico protettivo e insonorizzante per i sottoscocca dei veicoli a base sintetica. Di facile applicazione, offre un perfetto ancoraggio ed una marcata protezione dalla ruggine. Sovra-verniciabile. Ideale per: AUTOMOTIVE, CARROZZERIA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, FAI-DA-TE

SUPERFICI

Ottima adesione su lamiere, plastiche verniciabili e superfici verniciate.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di legante	Sintetico modificato
Resa	1,5-2 m ²
Pressione a 20°C	Da 4,2 a 4,8 bar
Pressione a 50°C	Da 7,6 a 8,4 bar
COV	vedi SDS sez. 9.1 e 15.3
Brillantezza	opaco
Temperatura massima:	80°C
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	10-20 minuti
Asciutto al tatto	60-120 minuti
Asciutto in profondità	24-48 ore

ISTRUZIONI D'USO

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta e consultare la SDS per la manipolazione sicura del prodotto (Sez. 7.1).

Utilizzare tra i 10°C e i 25°C su superfici alla stessa temperatura, in ambienti ben ventilati. Mascherare le parti da non trattare. Il supporto deve essere pulito e asciutto. Rimuovere eventuale calamina o polvere e sgrassare accuratamente. Scuotere vigorosamente la bombola per ca. 2 minuti da quando si sentono le sfere di miscelazione. Fare una prova di spruzzo su una superficie a parte. Spruzzare uno



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com **Email:** info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ

strato a passate incrociate, da una distanza di 20-25 cm. Se necessario ripetere l'applicazione non oltre i 10 minuti.

Ogni volta che si termina l'applicazione capovolgere la bombola e spruzzare per qualche secondo fino a quando non esce più prodotto in modo da poter pulire la valvola e il diffusore.

Per altre informazioni fare riferimento alla SDS: etichettatura (Sez. 2.2), stoccaggio (Sez. 7.2) e smaltimento (Sez. 13).

ESONERO RESPONSABILITA'

Le informazioni contenute sono fornite al meglio delle nostre conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazioni non vincolanti e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. Colorpack Srl è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa Colorpack Srl.

IL LABORATORIO/SGQ



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com

SDI CODE: **BY5KTZZ**