

SCHEDA TECNICA

4.01.2024 REV.0

ZINCO BRILLANTE

PRODOTTO

Zincante a freddo spray, finitura brillante

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO

Zincante a freddo per il trattamento anticorrosivo di metalli ferrosi non trattati. Per il ritocco e la protezione di superfici metalliche zincate, danneggiate da saldature, carteggiature, trasporto ecc. Ideale per: INDUSTRIA, ARTIGIANATO, FAI-DA-TE.

SUPERFICI

Elevata aderenza su numerosi supporti quali metallo non trattato (ferro, ottone, acciaio) o anche zincato, materie plastiche in ABS (no PP o similari), legno, vetro, pietra, cemento. Incompatibilità: non applicare su superfici con residui di prodotti contenenti siliconi. Non applicare sul polistirolo.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di legante	Resina Petrolica
Resa	1,5-2 m ²
Pressione a 20°C	Da 4,2 a 4,8 bar
Pressione a 50°C	Da 7,6 a 8,4 bar
COV	vedi SDS sez. 9.1 e 15.3
Brillantezza:	
Opaca	10-15 gloss a 60°
Temperatura massima:	150°C
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	5-10 minuti
Asciutto al tatto	40-45 minuti
Asciutto in profondità	18-24 ore

ISTRUZIONI D'USO

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta e consultare la SDS per la manipolazione sicura del prodotto (Sez. 7.1).

Utilizzare tra i 10°C e i 25°C su superfici alla stessa temperatura, in ambienti ben ventilati. Mascherare le parti da non trattare. Rimuovere residui di ruggine o vernice non ancorata. Sgrassare. Scuotere vigorosamente la bombola per ca. 2 minuti da quando si sentono le sfere di miscelazione. Fare una prova di spruzzo su una superficie a parte. Spruzzare uno strato a passate incrociate, da una distanza di 20-25 cm. Se necessario ripetere l'applicazione dopo circa 15 minuti. Per livellare le superfici utilizzare preventivamente il fondo riempitivo. Ultimato l'utilizzo, spruzzare brevemente a bombola capovolta per pulire la testina di spruzzo.



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com **Email:** info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ

Per altre informazioni fare riferimento alla SDS: etichettatura (Sez. 2.2), stoccaggio (Sez. 7.2) e smaltimento (Sez. 13).

ESONERO RESPONSABILITA'

Le informazioni contenute sono fornite al meglio delle nostre conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazioni non vincolanti e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. Colorpack Srl è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa Colorpack Srl.

IL LABORATORIO/SGQ



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ