

SCHEDA TECNICA

27.01.2025 REV.0

ZINCO PRO HT

PRODOTTO

Zincante a freddo spray professionale ad alto tenore di zinco, grigio opaco.

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO

Zincante organico monocomponente ad alto titolo, addittivato con fosfato di zinco per la massima azione anticorrosiva. Altissimo potere anticorrosivo sia alle basse che alle alte temperature. Per la protezione di metalli ferrosi e il ritocco di superfici metalliche zincate, danneggiate da saldature, carteggiature, trasporto ecc.

Ideale per: INDUSTRIA, AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO, FAI-DA-TE.

SUPERFICI

Elevata aderenza su numerosi supporti quali metallo non trattato (ferro, ottone, acciaio). Incompatibilità: non applicare su superfici con residui di prodotti contenenti siliconi. Non applicare sul polistirolo. Si sconsiglia l'applicazione su vernici sintetiche.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di legante	Acril-siliconico
Resa	1,5-2 m ²
Pressione a 20°C	Da 4,2 a 4,8 bar
Pressione a 50°C	Da 7,6 a 8,4 bar
COV	vedi SDS sez. 9.1 e 15.3
Brillantezza:	
Opaca	<10 gloss a 60°
Temperatura massima:	500°C
Percentuale di zinco su residuo a secco:	53%
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	10-15 minuti
Asciutto al tatto	45-60 minuti
Asciutto in profondità	20-24 ore

ISTRUZIONI D'USO

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta e consultare la SDS per la manipolazione sicura del prodotto (Sez. 7.1).

Utilizzare tra i 10°C e i 25°C su superfici alla stessa temperatura, in ambienti ben ventilati. Mascherare le parti da non trattare. Rimuovere residui di ruggine o vernice non ancorata. Sgrassare. Scuotere vigorosamente la bombola per ca. 2 minuti da quando si sentono le sfere di miscelazione. Fare una prova di spruzzo su una superficie a parte. Spruzzare uno strato a passate incrociate, da una distanza di 20-25 cm. Se necessario ripetere l'applicazione dopo circa 15 minuti. Ultimato l'utilizzo, spruzzare brevemente a bombola capovolta per pulire la testina di spruzzo.



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com **Email:** info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ

Per altre informazioni fare riferimento alla SDS: etichettatura (Sez. 2.2), stoccaggio (Sez. 7.2) e smaltimento (Sez. 13).

ESONERO RESPONSABILITA'

Le informazioni contenute sono fornite al meglio delle nostre conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazioni non vincolanti e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. Colorpack Srl è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa Colorpack Srl.

IL LABORATORIO/SGQ



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ