

KFL.7000

ONE FILLER GRIGIO

Descrizione

Fondo nitro-sintetico monocomponente ideale per il car refinish e truck come fondo isolante carteggiabile. Ottimo il suo potere isolante su vecchie verniciature, rapido nell'essiccazione, basso assorbimento e facilità di carteggiatura.

Ideale per lo spot repair di piccole superfici, si utilizza come isolante per tutte le vecchie verniciature tranne quelle di natura sintetica e acrilica termoplastica o per isolare gli stucchi poliesteri.

Costituisce un'ottima base per la successiva verniciatura finale, si può sovraverniciare con tutte le finiture lucido diretto 1K e 2K a solvente o con cicli in doppio strato a solvente o ad acqua.

N.B.: si consiglia di non realizzare alti spessori di prodotto per non incorrere in cali eccessivi di brillantezza.

Proprietà

Peso specifico formula (Kg/Lt)

1,22

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIB(c)(540)540

Brillantezza (°gloss)

n.a.

Pot-Life 20°C



n.a.

Colore

Grigio RAL 7038

Applicazione

Spruzzo


Rapporto di Miscelazione		10-20°	20-30°	30 - 40 °C	In Vol.	In Peso
	Prodotto	KFL.7000	KFL.7000	KFL.7000	1	100
	Catalizzatore					
	Diluyente	RDL.0004	RDL.S777	RDL.L666	1	50-60
	Viscosità (sF 4 20°C)				22-24	22-24

PRETRATTAMENTO DEL SUPPORTO:

Le vecchie verniciature vanno carteggiate con carta abrasiva P280 - P320. In caso di applicazione su stucchi e fondi poliestere carteggiare il supporto con carte abrasive P180 - P220 - P320. Lavare il supporto prima e dopo la carteggiatura con sgrassante antisolitico a solvente RDL.A111 per eliminare ogni traccia di grassi, oli, siliconi, impronte digitali, colle da adesivi, distaccanti su vetroresina e polvere di carteggiatura.

KFL.7000


ONE FILLER GRIGIO

					
		Convenzionale		HVLP	Airless
	Ugello	A Caduta	Ad Aspirazione	HVLP	
	Pressione (bar)	1,6-1,8	1,8	1,6-1,9	N.A.
	N. Mani	2-2,5	2,5-3	1,8-2	N.A.
		2-3	2-3	2	N.A.
	Appassimento (min) a 20°C	5-10	5-10	5-10	N.A.
	Fuori polvere (min) a 20°C	10-15	10-15	10	N.A.
	Essiccazione a 20°C (h)	30-45'	30-45'	30-45'	N.A.
	Essiccazione a 60°C	15 min	15 min	15 min	N.A.
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)	n.a.	n.a.	n.a.	N.A.
	Micron secchi per mano	15-20	2-3	2	N.A.
	Micron secchi (min\max)	30-60	30-60	30-60	30-60
	Resa Teorica per mano (Componente A)	6-8X 60µm	6-8X 60µm	6-8X 60µm	



SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile con tutte le finiture 1K e 2K, cicli in lucido diretto a solvente o ciclo base opaca a solvente o ad acqua. Fino a 10 giorni dall'applicazione si può sovraverniciare senza carteggiare, dopo, si raccomanda una spagliettatura o leggera carteggiatura del fondo. Per cicli bagnato su bagnato è sovrapponibile dopo circa 1 ora a 20°C.



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie. * La resa indicata si intende per superfici omogenee e continue, è solo orientativa ed influenzata da parecchi fattori; controllare sempre con congrua prova pratica.