

KJA.0140BINDER ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZN

Descrizione

Binder/Primer antiruggine sintetico 1K rapido nell'indurimento, buona adesione e buon potere anticorrosivo. Ottima sovraverniciabilità con tutti i binder 1K e 2K IVAT.

Da utilizzare come primer antiruggine per strutture o manufatti in ferro, carpenteria metallica in genere.

Data la natura delle resine se ne sconsiglia l'utilizzo per i bianchi puri o tinte molto chiare perchè non si otterrebbe la tonalità di tinta richiesta.

Proprietà

Peso specifico formula (Kg/Lt)

1,4-1,5

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIA(I)(500)500

Brillantezza (°gloss)

10-20

% Peso: Base/Convertitore

10 / 90

Pot-Life 20°C


N.A.

Colore

Tutti tranne tinte chiare

Applicazione


Rullo, pennello, spruzzo

Rapporto di Miscelazione		10-20°	20-30°	30-40 °C	In Vol.	In Peso	Vol. x Airles
	Prodotto	KJA.0140	KJA.0140	KJA.0140	3	100	4
	Catalizzatore						
	Diluyente	RDL.0004	RDL.P333	RDL.P333	1	20	1
	Viscosità (sF 4 20°C)				23	23	40

PRETRATTAMENTO DEL SUPPORTO:

La lamiera nuda va carteggiata con carta abrasiva P150, si raccomanda di lavare il supporto prima e dopo la carteggiatura con sgrassante antisiliconico a solvente RDL.A111 per eliminare ogni traccia di grassi, oli, siliconi. Per una miglior preparazione del metallo si può utilizzare il diluente fosfatante FK8.0053 per il lavaggio della superficie.


KJA.0140BINDER ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZN

					
		Convenzionale		HVLP	Airless
		A Caduta	Ad Aspirazione	HVLP	Airless
	Ugello	1,6-1,8	1,8-2	1,7-1,9	0,13"-0,15"
	Pressione (bar)	3-4	4	0,7	140-180
	N. Mani	2-3	2-3	2	2
	Appassimento (min) a 20°C	5	5	5	5
	Fuori polvere (min) a 20°C	10	10	10	10
	Essiccazione a 20°C (h)	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5
	Essiccazione a 60°C	15 min	15 min	15 min	15 min
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Micron secchi per mano	25-30	2-3	2	50-70
	Micron secchi (min\max)	50-70	50-70	50-70	50-70
	Resa Teorica per mano (Componente A)	6-7 m ² /kg*	6-7 m ² /kg*	6-7 m ² /kg*	5-6 m ² /kg*



SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile con tutte le finiture 1K e 2K, cicli in lucido diretto a solvente o ciclo base opaca a solvente o ad acqua. Fino a 10 giorni dall'applicazione si può sovraverniciare senza carteggiare, dopo, si raccomanda una spagliettatura o leggera carteggiatura del fondo. Per cicli bagnato su bagnato è sovrapponibile dopo circa 1 ora a 20°C.



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie. * La resa indicata si intende per superfici omogenee e continue, è solo orientativa ed influenzata da parecchi fattori; controllare sempre con congrua prova pratica.