

Scheda Tecnica

SL0200/00**BRILLANTE NITRO PER LO SPRUZZO**

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 17/05/06

DATA 11/07/12 GG/ap

Colore

Trasparente

Settore d'impiego

Mobili, tornito

Mezzo d'impiego

Pistola, misto aria, airless

Diluizione

Con il 30-40% di diluente DS1105/00

Caratteristiche tecniche

- * Residuo solido (%): 30 ± 1
- * Peso specifico (kg/lt): 0,946 ± 0,030
- * Viscosità DIN 4 20°C (sec.): 90 ± 5

Preparazione del supporto

Con fondo nitro o poliuretanico o poliestere.

Caratteristiche generali

- * Gramature consigliate (gr/m²): min 20-max 150
- * Intervallo tra le mani: min 4 ore
- * Essiccazione all'aria (100 gr/m² a 20°C):
 - fuori polvere 5'-10'
 - fuori impronta 20'-25'
 - accatastabile 24 ore
- * Essiccazione in tunnel: consigliabile aria calda a 30-40°
- * Sovraverniciatura: attendere almeno 4 ore
- * Scadenza (mesi): 36

SL0200/00 è una finitura lucida di buona qualità, studiata per l'applicazione a spruzzo su parti piane o su tornito. In giornate particolarmente calde o molto umide, assieme al diluente DS1105/00 è opportuno aggiungere anche il 2-5% di regolatore XS0007/00 che previene i fenomeni di sbiancamento ed aiuta la dilatazione.

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

AVVERTENZE

Nei casi in cui si desideri colorare leggermente SL0200/00, si devono utilizzare i coloranti concentrati della serie XC1900/XX.