

Scheda Tecnica

TZ70XX/00 FINITURA ACRILICA TRASPARENTE

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 04.01.18

DATA 29/04/2019 GG/ap

Versioni 5, 10, 15, 25, 40, 50, 90 gloss

Settore d'impiego Parti piane e tornito

Mezzo d'impiego Velatrice e pistola

Catalisi e diluizione	A peso (kg)	volume (ml)
TZ70XX/00	100	100
TH0790/00	10	10
DT1150/00	30-50	30-50

Caratteristiche tecniche

* Residuo solido (%):	10, 25 gloss	30 ± 1
	5,15, 40, 50 gloss	28 ± 1
	90 gloss	27 ± 1

* Peso specifico (kg/lt): 0,920 ± 0,030

 * Viscosità DIN 4 a 20°C (sec.): 48 ± 3
 dopo catalisi 35 ± 3

Preparazione del supporto

Con fondo acrilico TU0054/00.

Caratteristiche generali

* Pot-life:	6 ore
* Grammature consigliate (gr/m²):	min 80 max 130
* Essiccazione all'aria (100 gr/m² a 20°C):	fuori polvere 15'-20'
	fuori impronta 50'-60'
	accatastabile 8 ore
* Essiccazione in tunnel (100 gr/m²):	ciclo consigliato
	spurgo solventi 15'
	50°C 50'
	raffreddamento 15'

*Scadenza (mesi): 24

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITÀ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITÀ EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITÀ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio

Sede Legale ed Amministrativa
Via del Fiffò, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

Il TZ70XX/00 è un prodotto di assoluta trasparenza, buona copertura e morbidezza, particolarmente indicato nelle applicazioni ove sia richiesta ottima resistenza all'ingiallimento. Per esempio:

- verniciatura di legni chiari (acero, betulla, frassino, fine-line, ecc.);
- verniciatura di legni sbiancati con acqua ossigenata od altri ossidanti (per evitare i ben noti problemi di forte ingiallimento dei normali prodotti poliuretanici applicati su questo tipo di supporto);
- verniciatura di superfici bianche o pastello per proteggerle dall'ingiallimento.

Nei primi due casi prima di applicare la finitura TZ70XX/00 è necessario applicare un fondo antingiallente tipo TU0054/00. Nelle lavorazioni a poro aperto è necessario diluire molto (almeno 40-50%) per favorire la penetrazione del prodotto nei pori. Per aumentare la durezza del film, il TZ70XX/00 può essere catalizzato al 20% con TH0790/00; l'aspetto sarà più lucido di circa 5 gloss.

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDA TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.

ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITÀ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITÀ EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITÀ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.