

Scheda Tecnica

XA4026/00**RALLENTANTE PER VERNICI ALL'ACQUA**

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 07/07/00

DATA 15/01/07 MT/vvg

Caratteristiche tecniche

- * Percentuali di utilizzo: dal 2% al 6%
- * Peso specifico (kg/lt): 1,020 ± 0,030

Il prodotto, se correttamente stoccato, non è soggetto a scadenza. Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

Caratteristiche generali

E' una opportuna miscela di glicoli in acqua con i seguenti impieghi:

- aumentare la bagnabilità delle finiture, specie durante il periodo estivo;
- aumentare lo scorrimento degli impregnanti, sia a pennello che a flow-coating;
- rallentare la velocità di essiccazione dei prodotti all'acqua, aumentando il fuori polvere.

L'XA4026/00 è concettualmente diverso dall'XA4017/00. Infatti, mentre il primo rallenta l'essiccazione del prodotto all'acqua, il secondo serve per riportare il pH ai valori di capitolato.

Istruzioni per l'uso	
Impregnante nuovo	Sia a flow-coating che a pennello o ad immersione. In estate dal 3% al 6% sul <u>prodotto nuovo</u> per rallentare l'essiccazione e migliorare lo scorrimento. Messo una volta, non deve essere reintrodotta, in quanto non si consuma. Ottimi risultati nell'applicazione a pennello.
Impregnante usato	Introdurre, se serve rallentare e solo se non aggiunto all'inizio. Valgono le considerazioni fatte nel caso dell'impregnante nuovo.
Finitura nuova	In estate, durante le giornate più calde, soprattutto su impianti robot, per migliorare la bagnabilità, ridurre la velocità di essiccazione della finitura, introdurre dal 2% al 4%. Tale quantità deve essere sottratta dall'eventuale acqua di diluizione. Aggiunto una volta non deve essere reintrodotta. Ottimi risultati anche sulle coppe rotanti.
Finitura recuperata	Introdurre se serve rallentare e solo se non aggiunto all'inizio. Valgono le considerazioni fatte nel caso della finitura nuova.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO I LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDA TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.

ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.