

KJL.H333 BINDER 2K POLYACRYLIC HPL

Descrizione

Binder 2K poliaccrilico specifico per applicazioni in alte pressioni e/o per grandi superfici. Resistente all'ingiallimento, ottima resistenza agli agenti atmosferici. Da impiegare come finitura nel car refinishing, carrozzeria industriale, macchine agricole, stazioni di servizio, arredi metallici, macchine utensili e nautica. Conforme alla Direttiva Europea 2004/42/CE.

PECULIARITÀ:

- Elevato contenuto di resina solida
- Facilissima applicabilità, elevata distensione e dilatazione
- Buona verticalità
- Ottimo aspetto estetico, elevata pienezza e brillantezza
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Elevata durezza e scivolosità superficiale
- Rapidità di essiccazione e facile lucidabilità

Proprietà

Peso specifico formula (Kg/Lt)

1,1

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIB(d)(420)420

Brillantezza (°gloss)

100

% Peso: Base/Convertitore

30 / 70

Pot-Life 20°C



60

Colore

Tutte le tinte


Applicazione

Spruzzo

Rapporto di Miscelazione	10-20°	20-30°	30 - 35 °C	In Vol.	In Peso	Vol. x Airles
Prodotto	KJL.H333	KJL.H333	KJL.H333			
	Catalizzatore	FK9.5554	FK9.5554	FK9.5553	3+1	33%
		FK9.6666	FK9.6666	FK9.6663	2+1	50%
Diluyente	RDL.S777	RDL.L666	RDL.0260	0,2-0,4	20-25%	
	Viscosità (sF 4 20°C)			24-28		


NOTA BENE:

KJL.H333 BINDER 2K POLYACRYLIC HPL

					
		Convenzionale			
		A Caduta	Ad Aspirazione	HVLP	Airless
	Ugello	1,3-1,4	1,4-1,6	1,3-1,4	1140/1350
	Pressione (bar)	2-2,5	3	2	48-144
	N. Mani	1+1	1+1	1+1	1+1
	Appassimento (min) a 20°C	10-12	10-12	12-14	16-20
	Fuori polvere (min) a 20°C	30	30	35	35
	Essiccazione a 20°C (h)	18	18	22	24
	Essiccazione a 60°C	40 min	40 min	50 min	60 min
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)	10' x 70 cm	10' x 70 cm	12' x 70 cm	15' x 70 cm
	Micron secchi per mano	25-30	½+1	½+1	35-40
	Micron secchi (min\max)	50-60	50-70	50-70	50-70
	Resa Teorica per mano (Componente A)	12 m²/kg*	12 m²/kg*	12 m²/kg*	8-10 m²/kg*



LUCIDATURA
Eventuale lucidatura dopo completa essiccazione



STOCCAGGIO
Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA
Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie. * La resa indicata si intende per superfici omogenee e continue, è solo orientativa ed influenzata da parecchi fattori; controllare sempre con congrua prova pratica.