KKL.5000 SUPERLACK HS NOVALUX

Descrizione

Trasparente acrilico bicomponente 2+1 antiscratch, caratterizzato da una ottima brillantezza, distensione e velocità di indurimento.
Conforme con la Direttiva 2004/42/CE.
Da impiegare come finitura in cicli doppio strato con tutte le basi opache ad acqua e solvente per il ritocco auto e la verniciatura completa.

Contenuto di secco resina (53-56%).

PECULIARITÀ:
- Facilissima applicabilità
- Buona distensione e dilatazione
- Ottimo aspetto estetico, buona brillantezza
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Buona durezza e scivolosità superficiale
- Facile lucidabilità
- Rapidità di essiccazione.

Proprietà

Peso specifico formula (Kg/Lt)
1±0,1

Pot-Life 20°C
60

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE
IIB(e)(840)550

Colore
Trasparente

Brillantezza (°gloss)
100

Applicazione
Spruzzo

Rapporto di Miscelazione	Catalizzatore					Diluente				
	10-20°C	20-30°C	30-40°C	In Vol.	In Peso	10-20°C	20-30°C	30-40°C	In Vol.	In Peso
Serie FP	FK9.7777	FK9.6666	FK9.6663	2+1	50%				n.a	n.a.
Serie										

Viscosità di applicazione coppa Ford n°4 (sec. a 20°C) 18-20

NOTA BENE:

E' da tener presente che nei primi giorni successivi alla verniciatura, il supporto non va esposto a condizioni particolarmente severe. Fintanto che il film non ha raggiunto la completa reticolazione sono da evitare lavaggi, nonché forti condensazioni di umidità, come rugiada, brina e contatti con aggressivi (smog, detergenti, sale sparso sulle strade).

Scheda Tecnica

KKL.5000 SUPERLACK HS NOVALUX

Applicazione				
			Convenzionale	
		A Caduta	Ad Aspirazione	
	Ugello	1,3-1,4	1,4	
	Pressione (bar)	2-2,5	3	
	N. Mani	1+1	1+1	
µm	Micron secchi per mano	25-30	25-30	
	Micron secchi (min\max)	50-60	50-60	
	Resa Teorica per mano (Componente A)	13-14 mq/Lt	13-14 mq/Lt	
Dettagli Essiccazione: Catalizzatore		**Rapido**	**Standard**	**Lento**
	Appassimento (min) a 20°C	5	6	7
	Fuori polvere (min) a 20°C	15	17	20
	Essiccazione a 20°C (h)	18	20	22
	Essiccazione a 60°C	30'	35'	40'
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)	15'X80 cm	18'X80 cm	20'X80 cm
Pot-Life 20°C (min)		60	75	90

LUCIDATURA
Dopo 18-20 h all'aria, oppure dopo essiccazione completa a forno 30'- 40'a 60°C aspettare che la vettura ritorni a temperatura ambiente, quindi procedere con la rimozione di eventuali sporchini e lucidare con paste abrasive e polish.



STOCCAGGIO
Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore

NORME DI IGIENE E SICUREZZA
Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie. * La resa indicata si intende per superfici omogenee e continue, è solo orientativa ed influenzata da parecchi fattori; controllare sempre con congrua prova pratica.